



### 1. Описание продукта

Минеральный шовный сухой раствор на гидравлических вяжущих.

### 2. Области применения

KEIM Restauro-Giess является заменителем натурального камня для отливок копий фигур и строительных деталей в открытых и закрытых формах.

### 3. Характеристики продукта

**Технические характеристики в соответствии с инструкцией WTA памятка 3-11-97/D:**

- Насыпной вес: пр. 1,55 г/см<sup>3</sup>
- Потребность воды: 0,17 л/кг
- Открытое время: макс. 45 мин.
- Время схватывания: больше 8 часов
- Прочность на сжатие: пр. 42 Н/мм<sup>2</sup>
- Прочность на изгиб: пр. 9 Н/мм<sup>2</sup>
- Модуль эластичности: пр. 26 КН/мм<sup>2</sup>
- Термическое расширение: пр. 5x10<sup>-6</sup> (1/К)
- Гигроскопическое расширение: 0,9x10<sup>-3</sup> (мм/м)

#### Цвета:

Стандартные цвета согласно KEIM Natursteinkarte. Специальные оттенки по запросу, на основании предоставленного образца камня. Все цвета можно смешивать между собой. Соответствие цветовых оттенков сличать с отлитыми, не обработанными поверхностями. Нельзя исключать незначительные отклонения цветовых оттенков из-за различных условий отверждения.

### 4. Инструкция по применению

#### Температура при обработке:

Самая низкая температура основания и окружающей среды: +5 °С.

#### Подготовка смеси:

KEIM Restauro-Giess смешивать исключительно с водой, пр. 5 л на 30 кг. При больших количествах использовать миксер или смеситель принудительного действия. После пр. 5-ти минутного времени созревания, раствор должен быть легко растекающимся.

#### Отливка:

Для отливок использовать формы из силиконовых смол. Выемка из формы не раньше чем через 48 часов.

#### Последующая обработка:

Обработку по методу скульптурного обтесывания камня проводить не раньше, чем через 8 дней после отливки. Обратит внимание на то, что как правило, оттенок обработанного участка становится светлее.

#### Расход:

Пр. 2,2 кг/л

#### Очистка инструмента:

Сразу после применения водой.

### 5. Форма поставки:

Мешок 30 кг

### 6. Хранение:

Срок хранения составляет 12 месяцев, если хранение происходит в закрытой упаковке, в сухом и прохладном месте.

### 7. Утилизация

Код утилизации отходов (ЕС): 17 01 01.

Утилизировать только абсолютно пустые мешки.

Остатки сухого раствора размешать с водой и после отверждения утилизировать как строительный мусор, согласно ведомственных предписаний.

## 8. Правила техники безопасности

Применять соответствующие меры для защиты поверхностей, не предназначенных для нанесения. Брызги, попавшие на поверхности окружающих предметов или на проходы общего пользования, необходимо растворить в большом количестве воды и удалить.

Беречь глаза и кожу от попадания брызг. При выполнении работ ни есть, ни пить, ни курить. Хранить в недоступном для детей месте.

См. сертификат безопасности ЕС.

*Указанные значения и перечисленные свойства получены в результате интенсивных разработок и на основании практического опыта. Наши письменные и устные рекомендации по применению могут помочь в выборе наших продуктов и не являются основанием для договорных правоотношений. Они, в частности, не освобождают покупателя и специалиста по нанесению от обязанности самостоятельно, в соответствии с принятой в промышленности практикой, надлежащим образом убедиться в пригодности продуктов для предусмотренной цели применения. Необходимо соблюдать общие правила выполнения строительных работ. Мы оставляем за собой право на внесение изменений с целью улучшения продукта или возможностей его применения. С появлением данной редакции предыдущие редакции считаются недействительными.*