



### 1. Описание продукта

Готов к применению лазурь-концентрат на базе золь-силиката в соответствии DIN 1062-1, в соединениях с KEIM Design-Base и KEIM Design-Fixativ для оформления прозрачных лазурей с выраженным минеральным характером. KEIM Design-Lasur соответствует требованиям DIN 18363, раздел 2.4.1 «Дисперсионные силикатные краски».

### 2. Области применения

Применяется внутри и снаружи для индивидуального лессирующего оформления на базе силикатных красок KEIM.

### 3. Характеристики продукта

С помощью двух или трех лессирующих покрытий с KEIM Design-Lasur, которая настроена на желаемый лессирующий уровень с помощью KEIM Design-Base и/или Design-Fixativ, возможно реализовать самые разные лессирующие эффекты. Прозрачность и насыщенность цвета зависят от выбранного цветового оттенка и уровня разбавления. В практике оправдывались уровни разбавления от 1:5 до 1:20 (Design-Lasur : Design-Base). С помощью использования KEIM Design-Base возможно достигать улучшенные вязкости обработки, уменьшенную способность оседания и удлиненные сроки открытого времени. Поверхность, оформленная цветом системы KEIM Design-Lasur является:

- абсолютно светоустойчивой;
- устойчивой к атмосферным воздействиям;
- устойчивой к воздействиям окружающей среды;
- минерально матовой.

#### Характеристики материала

- Удельный вес: пр. 1,2-1,3 г/см<sup>3</sup>
- Эквивалент сопротивления диффузии водяного пара толщине воздушного слоя:  $sd < 0,01$  м

- Стойкость цветового оттенка: A1  
(код цвета согласно техническому паспорту BFS № 26)

#### Цветовые оттенки:

KEIM Design-Lasur возможно поставлять в цветах KEIM Palette Exklusiv и Avantgarde и монохромных тонах D9001 - D9012 (для наружи и внутри), D9018, D9019 и D9020 (только внутри), а также D1001 (золото), D1002 (серебро), D1003 (медь) и D1004 (вулканический красный).

### 4. Инструкция по применению

#### Подготовка основания:

Основание должно быть без пыли и жировых отложений, сухим и впитывающим. Загрязнения, старые уменьшающие адгезию покрытия и отделяющиеся частицы удалить полностью. Для идеального впитывающего лазурного основания необходимо реализовать двухразовое силикатное грунтовочное покрытие (преимущественно с щеткой).

#### Лессирующее покрытие:

Для лессирующего покрытия необходимо смешивать KEIM Design-Lasur и KEIM Design-Base до желаемого лессирующего эффекта. Разбавление возможно по любому соотношению, в практике оправдывались уровни разбавления от 1:5 до 1:20 (Design-Lasur : Design-Base). KEIM Design-Fixativ особенно рекомендуется для разбавления высоко прозрачных лазурей и для лазури полного тона (один пигмент). Подготовленную KEIM Lasur до и во время работы необходимо тщательно перемешивать до гомогенного состояния. Не добавлять воду и другие материалы. Готовая лазурь наносится при помощи подходящей лазурной щетки (например овальная щетка KEIM), по технологии «крест-на-крест». При смешивании с KEIM Design-Base возможно использовать валик. При нанесении лазури является важным наносить влажный слой и работать плавно, чтобы избежать стыки.

## Указание:

Системные компоненты KEIM Design-Lasur, KEIM Design-Lasur, KEIM Design-Base и KEIM Design-Fixativ можно смешивать между собой в любом желаемом соотношении. KEIM Design-Base обеспечивает красивую прозрачность покрытия при идеальной рабочей консистенции и толщине слоя. Design-Fixativ позволяет получить блестящие, цветные лазури с высокой прозрачностью.

## Условия нанесения:

Температура окружающего воздуха и основания: от 5°C до 30°C. Работать исключительно при сухой погоде. Не наносить лазурь под воздействием прямых солнечных лучей, на нагретое под солнцем основание и при сильном ветре. Защищать свежеекрашенные поверхности от воздействия прямых солнечных лучей, ветра и дождя.

## Время высыхания:

Между нанесением грунтовочных и окрасочных слоев необходимо выдерживать технологический перерыв мин. 12 часов.

## Расход:

В зависимости от соотношения в смеси и для одного лазирующего слоя:

пр. 100 мл/м<sup>2</sup> готовой смеси из KEIM Design-Lasur и KEIM Design-Base;

пр. 50 мл/м<sup>2</sup> готовой смеси из KEIM Design-Lasur и KEIM Design-Fixativ.

Данное значение расхода является приблизительным. Точный расход зависит от состояния основания, способа нанесения и может быть определен путем выполнения пробного участка.

## Очистка инструментов:

Сразу после применения промыть водой.

## 5. Форма поставки:

Упаковки: 1, 5 и 20 л.

## 6. Хранение:

Срок хранения KEIM Design-Lasur составляет 12 месяцев, если хранение происходит в закрытой оригинальной упаковке, в сухом и прохладном месте, при температуре выше нуля. Защищать от жары и воздействия прямых солнечных лучей. Открытые упаковки тщательно закрыть.

## 7. Утилизация

ЕС-код утилизации отходов № 08 01 12.

Утилизировать только абсолютно пустую тару.

## 8. Правила техники безопасности

Принять соответствующие меры для защиты поверхностей, не предназначенных для окрашивания (например, стекло, природный камень, керамику, древесину и т. д.). Брызги, попавшие на поверхности окружающих предметов или на проходы общего пользования, необходимо растворить в большом количестве воды и удалить. Беречь глаза и кожу от попадания брызг. Хранить в недоступном для детей месте.

Код продукта: M-SK 01.

См. сертификат безопасности ЕС.

Указанные значения и перечисленные свойства получены в результате интенсивных разработок и на основании практического опыта. Наши письменные и устные рекомендации по применению могут помочь в выборе наших продуктов и не являются основанием для договорных правоотношений. Они, в частности, не освобождают покупателя и специалиста по нанесению от обязанности самостоятельно, в соответствии с принятой в промышленности практикой, надлежащим образом убедиться в пригодности продуктов для предусмотренной цели применения. Необходимо соблюдать общие правила выполнения строительных работ. Мы оставляем за собой право на внесение изменений с целью улучшения продукта или возможностей его применения. С появлением данной редакции предыдущие редакции считаются недействительными.