

KEIM Soldalit®-Fixativ

Разбавитель – грунтовочное средство на базе золь - силиката



1. Описание продукта

KEIM Soldalit-Fixativ это силикатный разбавитель и грунтовочное средство на базе абсолютно нового сочетания вяжущих компонентов: кизель-золя и жидкого стекла.

2. Области применения

KEIM Soldalit-Fixativ служит для разбавления KEIM Soldalit и KEIM Soldalit-Grob. При использовании покрытия KEIM Contact-Plus с последующим нанесением краски KEIM Soldalit, KEIM Contact-Plus так же, при необходимости, можно разбавлять KEIM Soldalit-Fixativ. Кроме того, KEIM Soldalit-Fixativ применяется в качестве грунтовочного средства при обработке сильно впитывающих оснований или локальных, небольших по размеру поверхностей, например, отремонтированных участков.

3. Характеристики продукта

- вяжущие компоненты: сочетание кизель-золя и жидкого стекла (=„золь-силикат,,);
- силикатный;
- стабилен к воздействию погодных факторов;
- устойчив к воздействию УФ излучения;
- негорюч;
- диффузионно-открытый, не образует пленку, микропористый;
- не содержит растворителей и пластификаторов.

Технические характеристики:

- Удельный вес: пр. 1,03 г/см³
- Органические компоненты: < 5 %
- Значение pH: пр. 11

Оттенок:

Молочный, голубоватый.

Примечание:

Запрещается смешивать с продуктами из других систем! Это также относится к продуктам KEIM, не являющимися компонентами системы Soldalit.

4. Инструкция по применению

Подготовка основания:

Основание должно быть несущим, сухим, не мелящимся, чистым и обеспыленным. Отделяющиеся частицы старого покрытия необходимо удалить механически или струей воды под давлением. Дефектные места восстановить соответствующими ремонтными составами и придать поверхности первоначальную структуру. Удалить цементное молочко. Сильно впитывающие поверхности прогрунтовать KEIM Soldalit-Fixativ.

Нанесение:

В качестве грунтовки:

KEIM Soldalit-Fixativ наносить неразбавленным.

В качестве разбавителя для грунтовочного слоя:

В нормальных условиях добавлять до пр. 5 % в KEIM Soldalit, KEIM Soldalit-Grob или Contact-Plus.

В качестве разбавителя при обработке сильно впитывающих оснований:

В зависимости от впитывающей способности основания, добавить до 10 % KEIM Soldalit-Fixativ в грунтовочное покрытие KEIM Soldalit, KEIM Soldalit-Grob или KEIM Contact-Plus (макс. до 2,5 л на 25 кг краски).

Температура окружающего воздуха и основания > 5 °С.

Расход:

В качестве грунтовки пр. 0,1 - 0,2 л/м², в зависимости от впитывающей способности основания.

Очистка инструмента:

Сразу же после применения очистить большим количеством воды.

5. Форма поставки:

Упаковка 5 и 20 л.

6. Хранение:

Срок хранения составляет пр. 12 месяцев, если хранение происходит в закрытой упаковке, в сухом и прохладном месте, при температуре выше нуля. Защищать от жары и воздействия прямых солнечных лучей.

Необходимо учесть: Остатки материала из открытой упаковки необходимо перелить в соответствующую тару меньшего объема, чтобы содержание воздуха в ней было минимальным.

7. Утилизация

ЕС код утилизации отходов № 06 02 99. Утилизировать только абсолютно пустую тару.

8. Правила техники безопасности

Минеральное вяжущее с щелочным действием. Применять соответствующие меры для защиты поверхностей, не предназначенных для нанесения (например, стекло, природный камень, керамика, древесина и т. д.). Брызги, попавшие на поверхности окружающих предметов или на проходы общего пользования необходимо растворить в большом количестве воды и удалить. Беречь глаза и кожу от попадания брызг. Хранить в недоступном для детей месте.

Код продукта: M-SK 01.

См. сертификат безопасности ЕС.

Указанные значения и перечисленные свойства получены в результате интенсивных разработок и на основании практического опыта. Наши письменные и устные рекомендации по применению могут помочь в выборе наших продуктов и не являются основанием для договорных правоотношений. Они, в частности, не освобождают покупателя и специалиста по нанесению от обязанности самостоятельно, в соответствии с принятой в промышленности практикой, надлежащим образом убедиться в пригодности продуктов для предусмотренной цели применения. Необходимо соблюдать общие правила выполнения строительных работ. Мы оставляем за собой право на внесение изменений с целью улучшения продукта или возможностей его применения. С появлением данной редакции предыдущие редакции считаются недействительными.