



1. Описание продукта

KEIM Spezial-Fixativ это разбавитель и грунтовочное средство из чистого жидкого силиката калия с низким содержанием органических добавок для дисперсионных силикатных красок KEIM, согласно VOB/C DIN 18363, раздел 2.4.1.

2. Области применения

KEIM Spezial-Fixativ служит в качестве разбавителя для следующих окрасочных систем KEIM:

KEIM Granital-System;
KEIM Quarzil-System;
KEIM Ecosil-ME-System;
KEIM Mycal-Top.

С помощью KEIM Spezial-Fixativ можно регулировать и снижать впитывающую способность минеральных оснований.

3. Характеристики продукта

KEIM Spezial-Fixativ в результате процесса силикатизации образует нерастворимое соединение с основанием, обладает высокой способностью к диффузии водяного пара и погодоустойчивостью, негорюч.

- в результате силикатизации образует нерастворимое соединение с основанием;
- устойчив к атмосферным воздействиям;
- не образует пленку;
- экстремально высокая паропроницаемость;
- негорюч;
- устойчив к воздействию УФ излучения;
- препятствует образованию грибка и плесени;
- устойчив к промышленным выхлопным газам;
- устойчив к воздействию растворителей;
- экологичный, обеспечивает оптимальный экологический баланс;
- биологически безупречен со строительной точки зрения.

Технические характеристики:

- Удельный вес: пр. 1,03 г/см³

- Значение pH: пр. 11,3
- Органические компоненты: < 5 %

Оттенок:

Молочный

4. Инструкция по применению

Подготовка основания:

Основание должно быть несущим, сухим, впитывающим, чистым, без пыли и жировых отложений.

Обработка:

Для предварительного грунтования сильно впитывающих оснований:

KEIM Spezial-Fixativ наносить кистью, неразбавленным.

В качестве разбавителя в системах KEIM Granital, KEIM Quarzil, KEIM Ecosil-ME и KEIM Mycal-Top: см. соответствующий технический паспорт.

Условия нанесения:

Температура окружающего воздуха и основания $\geq + 5$ °C. Не наносить под воздействием прямых солнечных лучей, на нагретое под солнцем основание. Беречь поверхности до и после нанесения грунтовочного покрытия и краски от воздействия прямых солнечных лучей, ветра и дождя.

Время высыхания:

Между предварительным грунтованием и нанесением грунтового слоя, а также между нанесением окрасочных слоев необходимо выдерживать время высыхания мин. 12 часов.

Расход:

Для предварительного грунтования гладких оснований: пр. 0,1 – 0,2 л/м² KEIM Spezial-Fixativ.

Данные значения расхода являются приблизительными. Точный расход зависит от состояния основания, способа нанесения и может быть определен путем выполнения пробного участка непосредственно на объекте.

Очистка инструмента:

Сразу после применения очистить большим количеством воды.

5. Форма поставки:

Упаковка: 5 и 20 л.

6. Хранение:

Срок хранения составляет 12 месяцев, если хранение происходит в закрытой оригинальной упаковке, в сухом и прохладном месте, при температуре выше нуля. Защищать от жары и воздействия прямых солнечных лучей.

7. Утилизация

ЕС-код утилизации отходов № 06 02 99.
Утилизировать только абсолютно пустую тару.

8. Правила техники безопасности

Минеральное вяжущее с щелочным действием. Применять соответствующие меры для защиты поверхностей, не предназначенных для окрашивания (например, стекло, природный камень, керамику, древесину и т. д.). Брызги, попавшие на поверхности окружающих предметов или на проходы общего пользования необходимо растворить в большом количестве воды и удалить. Беречь глаза и кожу от попадания брызг. Хранить в недоступном для детей месте.

Код продукта: M-SK 02.
См. сертификат безопасности ЕС.

Указанные значения и перечисленные свойства получены в результате интенсивных разработок и на основании практического опыта. Наши письменные и устные рекомендации по применению могут помочь в выборе наших продуктов и не являются основанием для договорных правоотношений. Они, в частности, не освобождают покупателя и специалиста по нанесению от обязанности самостоятельно, в соответствии с принятой в промышленности практикой, надлежащим образом убедиться в пригодности продуктов для предусмотренной цели применения. Необходимо соблюдать общие правила выполнения строительных работ. Мы оставляем за собой право на внесение изменений с целью улучшения продукта или возможностей его применения. С появлением данной редакции предыдущие редакции считаются недействительными.